

### Технические характеристики

Технические характеристики клинкерного тротуарного кирпича  
продукции «Westerwälder»

| № п/п | Характеристика                                                    | Аттестация Результаты измерений.<br>Требования.                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Водопоглощение тротуарного кирпича                                | 3-6%                                                                                                                                     |
| 2     | Плотность материала                                               | 2,18 кг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                  |
| 3     | Морозоустойчивость                                                | в соответствии с DIN EN 1344: 2002-07 (после 100 циклов замораживания - оттаивания сколов, повреждений и изменения цвета не наблюдалось) |
| 4     | Предельная нагрузка (прочность на сжатие)<br>(Н/мм <sup>2</sup> ) | 109 ( в соответствии с DIN EN 1344 нормативный показатель не менее 64 Н/мм <sup>2</sup> )                                                |
| 5     | Появление высолов на поверхности кирпича                          | Присвоен класс 0. Шкала оценки: 0= не имеется высолов 1= незначительные высолы 2= слабые высолы 4= отчетливые высолы                     |