

WESTERWÄLDER GMBH BERGHEIDER STRABE 103238 LICHTERFELD

Технические характеристики

Технические характеристики клинкерного облицовочного кирпича продукции «Westerwälder»/ Germany

| № п/п | Контролируемый показатель | Величина допустимого уровня | НД на метод испытаний | Фактическое значение | Вывод |
|-------|--|---|-----------------------|--|-------|
| 1 | Предельные отклонения от номинальных размеров, мм: - длина - ширина - высота | ±4 ±3 ±3 | ГОСТ 530-2012 | Длина -2, -1, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, +1, 0, +1, 0, 0, 0, -1, 0, -2, 0, 0, -1, 0, 0, +1, 0, 0, -2, 0, -1, 0, 0, -1, 0, 0 Ширина -1, -1, -1, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, -1, -1, 0, 0, +1, +1, 0, 0, -1, 0 Толщина 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, +1, 0, 0, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, +1, +1, 0, 0, -1, 0 | ДА |
| 2 | Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий, мм, не более | 3 | ГОСТ 427-75 | 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 5, 1, 0 | ДА |
| 3 | Отклонение от плоскостности граней изделий, мм, не более | 3 | ГОСТ 427-75 | Отсутствуют | ДА |
| 4 | Марка по прочности, не менее | M100 | ГОСТ 530-2012 | M650 | ДА |
| 5 | Предел прочности при сжатии, МПа, не менее Средний для пяти образцов | 10,0 | ГОСТ 8462-85 | 65 | ДА |
| 6 | Предел прочности при изгибе, МПа, не менее Средний для пяти образцов Наименьший для отдельного образца | 2,2 1,1 | ГОСТ 8462-85 | 5,9 5,3 | ДА |
| 7 | Водопоглощение, %, не более | 6,0 | ГОСТ 7025-91 | 4,40, 4,50, 4,60, 4,10 | ДА |
| 8 | Класс средней плотности 1,4 кг/м ³ | 1400 | ГОСТ 7025-91 | 2250 | ДА |
| 9 | Морозостойкость, цикл, не менее | F50 | ГОСТ 7025-91 | F300 | ДА |
| 10 | Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин) | 0,10 ≤ A ≤ 3,00 | ГОСТ 530-2012 | 0,33, 0,34, 0,30, 0,32, 0,28, 0,31 | ДА |
| 11 | Наличие высолов | не допускаются | ГОСТ 530-2012 | Отсутствуют | ДА |
| 12 | Наличие известковых включений, см ² | глубина не более 3 мм общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней | ГОСТ 530-2012 | Соответствует | ДА |

Mit freundlichen Grüßen
Westerwälder GmbH

WESTERWÄLDER GmbH
Asbachstraße 10
77833 OTTERSWEIER

i.A. Sergey Chizhov
Area Manager

HAUSANSCHRIFT
POSTANSCHRIFT
KONTAKT

WESTERWÄLDER GMBH BERGHEIDER STRABE 103238 LICHTERFELD
WESTERWÄLDER GMBH POSTFACH 1762 103238 LICHTERFELD
T. +49 (0) 7223 407 97-0 F. +49 (0) 7223 407 97-99 INFO@WESTERWAELDER.NET