

Фасадная плитка Westerwaelder klinker Стандарт EN 14411 - Al _b 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 121; 122; 123; 124; 125; 131; 132; 133; 134; 033; 037; 492; 005; 007; 002; 011; 1310; 1311; 1337; 1361; 141; 142; 143; 144 240 x 71 x 10 mm 290 x 52 x 10 mm 360 x 52 x 10 mm 240 x 52 x 10 mm 468 x 40 x 10 mm 240 x 71 x 12 mm 290 x 52 x 12 mm		
Контролируемый показатель	EU Nr. 305/2011	IB 0001
Физические свойства		
Водопоглощение	EN ISO 10545-3	< 0,5 %
Предел прочности на растяжение при изгибе	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²
Предельная нагрузка	EN ISO 10545-6 EN ISO 10545-7 (gl)	> 2.000 N
Сопротивление износу	EN ISO 10545-6 (ugl)	PEI 3
Тепловое расширение	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Стойкость к изменениям температуры	EN ISO 10545-9	Выполнено
Прочность	EN ISO 10545-11	Выполнено
Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Выполнено
Химические свойства		
Устойчивость к слабо сконцентрированным Кислоты и щелочей	EN ISO 10545-13	GLA
Устойчивость к высокой концентрации кислот и щелочи	EN ISO 10545-13	GHA
Сопротивление бытовой чистке и добавкам в бассейнах	EN ISO 10545-13	GA
Сопротивление образованию пятен	EN ISO 10545-14	4
Свойства в соответствии со стандартом DIN 18515		
Максимальный радиус пор (DIN 18515-1)	>0,2 мкм	0,21 мкм
Объем пор (DIN 18515-1)	>20 мм ³ /г	36,00 мм ³ /г